

Техническая документация

Акриловая эмаль структурная



Описание:

Autolak акриловая эмаль структурная предназначена для окраски предварительно загрунтованных изделий из различных видов пластика: бамперов, молдингов, декоративных накладок и других изделий. Это быстросохнущая акриловая краска с высоким содержанием пластификаторов. Различные виды структуры достигаются при помощи регулировки рабочей вязкости эмали, давления в краскопульте и расстояния до поверхности при нанесении. Эмаль устойчива к атмосферным воздействиям, не выгорает на солнце. Последующее нанесение лака на окрашенную поверхность не требуется.

Ёмкость: 500 мл.

Цвет: Чёрный


Упаковка: 6 шт.




Обезжирить



Тщательно перемешать



1:20-25%




20-22 сек.
при 20°C




Сравнить
оттенок цвета



1-2 слоя
1,5-2 bar
1,3-1,6 мм



5-10 мин.
при 20°C



Высыхание
при 20°C
на отлип 15-20 мин
полное - 5 часов.

Продукты:

- Autolak 1K акриловая эмаль структурная;
- Растворитель P-12 / P-5 / P-4.

Поверхности для обработки:

- Загрунтованные ремонтные покрытия;

Подготовка основания:

- Загрунтованные ремонтные покрытия: сухое шлифование P320-P400 и обезжиривание.

Пропорции смешивания:

- Autolak акриловая эмаль структурная - 1 часть по массе;
- Растворитель P-12 / P-5 / P-4 - 20-25% по массе.

Рабочая вязкость: Вязкость при температуре 20°C по DIN4 20-22 сек.

Параметры напыления: Давление 1,5-2 bar. Сопло 1,3 - 1,6 мм.

Нанесение: Перед основным окрашиванием рекомендуется провести пробное нанесение готовой эмали на тест-пластину для сравнения цветового соответствия. После проверки нанести 1-2 тонких слоя готовой эмали с межслойной выдержкой 5-10 минут.

Время высыхания: Воздушная сушка на отлип при температуре 20°C - 15-20 мин, полное высыхание 5 часов, полный набор твердости - 48 часов.

Меры предосторожности: При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение: Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

- Autolak акриловая эмаль структурная - 5 лет от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.