

Шпатлёвка ALU

Описание:

Двухкомпонентная полиэфирная наполняющая шпатлёвка с высоким содержанием пудры из частиц алюминиевого порошка. Отлично подходит для нанесения на поверхности подверженные температурным колебаниям и горизонтальные поверхности с повышенными требованиями к вибростойкости. Шпатлёвка предназначена для нанесения на подложки из легких металлов, стали и стеклопластика. Обладает прекрасной адгезией, хорошо наносится, легко шлифуется.




Емкость: 400 гр. / 1800 гр.

Цвет: Тёмно-серый


Упаковка: 18 шт. / 10 шт.



P80




Обезжирить



100:2



4-7 мин.
при 20°C



20-30 мин.
при 20°C



P80-P320.



Хранить в
прохладном
месте



Не
замораживать

Продукты:

- USP шпатлёвка ALU;
- USP отвердитель.

Поверхности для обработки:

- Металлические подложки, в том числе алюминиевые;
- Старые отверждённые лакокрасочные покрытия не склонные к отслоению и разбуханию;
- Эпоксидный грунт.

Подготовка основания:

- Металлические подложки: обезжиривание и сухое шлифование P80 - P150;
- Алюминиевые подложки: обезжиривание и сухое шлифование P120-P180;
- Старые лакокрасочные покрытия: обезжиривание и сухое шлифование P220-P240;
- Эпоксидный грунт: обезжиривание и сухое шлифование P220-P240.

Пропорции смешивания по весу:

- USP шпатлёвка ALU - 100 гр.;
- USP отвердитель - 2 гр.

Перед применением тщательно перемешать состав до получения однородной консистенции.

Жизнеспособность смеси: 4-7 минут при температуре 20°C.

Нанесение: Рекомендуем производить нанесение шпатлёвки при температуре окружающей среды 20°C, при помощи шпателя толщиной не более 3 мм за один слой. Для улучшения адгезионных свойств первый слой наносить с максимальным усилием.

Обращаем ваше внимание: шпатлёвку нельзя наносить непосредственно на реактивный грунт и на однокомпонентные акриловые поверхности.

Сушка: при температуре 20°C - 20-30 мин.

Шлифование: для нанесения доводочной или жидкой шпатлёвки - сухое шлифование P80 - P180.
для нанесения наполняющего грунта - сухое шлифование P 220 - P320.

Для контроля качества шлифования используйте USP сухое проявочное покрытие.

Чистка инструментов: Очистка инструментов осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

Меры предосторожности: При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение: Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

- USP шпатлёвка ALU - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;
- USP отвердитель - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.