

Техническая документация Шпатлевка LIGHT



Описание:

Облегчённая двухкомпонентная полиэфирная шпатлёвка. Низкий удельный вес и хорошая растекаемость позволяют использовать шпатлевку, как для выравнивания мелких дефектов, так и для нанесения на большие по площади поверхности. Обладает отличной краевой устойчивостью. После высыхания легко обрабатывается абразивными материалами.


Емкость: 1000 мл.

Цвет: жёлтый


Упаковка: 8 шт.



P120-P180




Обезжирить



100:2



3-5 мин.
при 20°C



20-30 мин.
при 20°C



P80-P240.



Хранить в
прохладном
месте



Не
замораживать

Продукты:

- USP Premium шпатлёвка LIGHT;
- USP Premium отвердитель.

Поверхности для обработки:

- Металлические подложки, в том числе алюминиевые;
- Старые отверждённые лакокрасочные покрытия не склонные к отслоению и разбуханию;
- Эпоксидный грунт 2К.

Подготовка основания:

- Металлические подложки: обезжиривание и сухое шлифование P120 - P180;
- Алюминиевые подложки: обезжиривание и сухое шлифование P180-P220;
- Старые лакокрасочные покрытия: обезжиривание и сухое шлифование P180-P240;
- Эпоксидный грунт 2К полимеризованный: обезжиривание и сухое шлифование P180-P240.

Пропорции смешивания по весу:

- USP Premium шпатлёвка LIGHT - 100 гр.;
- USP Premium отвердитель - 2 гр.

Перед применением тщательно перемешать состав до получения однородной консистенции.

Жизнеспособность смеси: 3-5 минут при температуре 20°C.

Нанесение: Рекомендуем производить нанесение шпатлёвки при температуре 20°C, при помощи шпателя толщиной не более 2-4 мм за один слой. Для улучшения адгезионных свойств первый слой наносить с максимальным усилием.

Обращаем ваше внимание: шпатлёвку нельзя наносить непосредственно на реактивный грунт и на однокомпонентные акриловые поверхности и термопластичные покрытия.

Сушка: при температуре 20°C - 20-30 мин.

Шлифование: сухое шлифование P80 - P240.

Для контроля качества шлифования используйте USP сухое проявочное покрытие.

Чистка инструментов: Очистка инструментов осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

Меры предосторожности: При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение: Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

- USP Premium шпатлёвка LIGHT - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;
- USP Premium отвердитель - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.