

PC-GT20 2K грунт по-мокрому

Двухкомпонентный быстросохнущий грунт

Прост в применении, легко наносится и хорошо растекается. Производить шлифование можно через 20 минут естественного высыхания при температуре 25°C. Позволяет увеличить производительность. Подходит для быстрого, среднего, капитального ремонта и работ без шлифовки.

Поверхности пригодные для нанесения

затвердевшее и отшлифованное старое покрытие, OEM новые панели, эпоксидный грунт, полиэфирная шпатлевка.

	Быстрый ремонт	Средний ремонт	Капитальный ремонт	по-мокрому
Количество обрабатываемых металлических панелей	1 - 2	3 - 5	6 - полностью кузов	Новые панели
Отвердитель	GT201	GT201	GT201	GT201
Разбавитель	GT202	PC-1/-2/-3		
Пропорция смешивания	По весу: 4:1:1.8-2 По объему: 3:1:1.8-2			(Грунт GT-20 +8% 2К краски):отвердитель: разбавитель По весу:4:1:2.5 По объему:3:1:2.5-3
Жизнеспособность (при 25°C)	20 минут	40 минут	1.5 часа	20 минут
Рабочая вязкость	15 -18 секунд			13 -15 секунд
Оборудование и рабочее давление	RP: 1.6 -1.8mm			RP: 1.3 -1.5mm
	HVLP 1.8 -2.0 bar			HVLP 1.8 -2.0 bar
Способ нанесения	2-3 слоя			1-1.5 слоя
	Толщина пленки покрытия 40 - 50 um			Толщина пленки покрытия 25 - 35 um
Время выдержки между слоями	2-3 минуты	2-3 минуты	3-5 минут	1 минута или без выдержки
Монтажная прочность	20 минут (25°C)	40 минут (25°C)	1.5-2 часа (25°C)	После окраски , когда поверхность становится матовой, можно наносить краску.
	5 минут (60°C)	10 минут (60°C)	20 минут (60°C)	

Примечание

- Для достижения оптимального эффекта при проведении быстрого ремонта в условиях температуры окружающей среды выше 35°C рекомендуется использовать грунт в сочетании со стандартным разбавителем.
- При использовании грунта для быстрого ремонта следует приготовить грунт в нужной пропорции и нанести в течение 20 минут, после чего незамедлительно произвести чистку краскопульта.
- При использовании грунта в нешлифуемой версии, пропорция добавления 2К краски не должна превышать 8% от объема грунта.