

Техническая документация

Алкидная эмаль







Описание:

Высокоглянцевая эмаль предназначена для полной или частичной ремонтной покраски кузова. В алкидной системе защиты автомобиля эмаль наносится по загрунтованному слою или по старому лакокрасочному покрытию. Отличается превосходной укрывистостью и хорошим разливом. Обладает хорошими механическими характеристиками, высоким блеском. Атмосферостойкость покрытия обеспечивает долговечность блеска и постоянство оттенка.

Емкость: 800 гр .

Упаковка: 12 шт.

	Перемешать		1:10-20%		18-20 сек. при 20 °С		Сравнить оттенок цвета		Обезжирить
	2-3 слоя. 2-2,5 бар. 1,3-1,5 мм.		10-15 мин. при 20 °С		24 часа при 20 °С				

Продукты:

- Autolak алкидная эмаль;
- Разбавитель.

Поверхности для обработки:

- Загрунтованные ремонтные покрытия;
- Старые отвержденные лакокрасочные покрытия предварительно матированные и обезжиренные.

Подготовка основания:

- Загрунтованные ремонтные покрытия: сухое шлифование P320-P400 и обезжиривание;
- Старые отвержденные лакокрасочные покрытия: заматовать скотч-брайтом серого цвета P600-P800 и обезжиривание.

Пропорции смешивания:

- Autolak алкидная эмаль - 1 объемная часть;
- Разбавитель - 10-20% от объема алкидной эмали.

Рабочая вязкость: Вязкость при температуре 20 °С по DIN4 18-20 сек.

Параметры напыления: Давление - 2-2,5 бар. Сопло 1,3 - 1,5 мм.

Нанесение: Перед основным окрашиванием рекомендуется провести пробное нанесение готовой эмали на тест-пластину для сравнения цветового соответствия. После проверки нанести 2 - 3 равномерных мокрых слоя готовой эмали с межслойной выдержкой 10-15 минут в зависимости от температуры окружающей среды.

Время высыхания: Воздушная сушка при температуре 20 °С - 24 часа.

Меры предосторожности: При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение: Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

- Autolak алкидная эмаль - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.