

Грунт акриловый CRAFT 4:1

Описание:








Двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель. Обладает отличными адгезионными свойствами к шпатлевке, грунтам и краскам. Грунт подходит как для нанесения на большие площади и может использоваться при локальном ремонте. Хорошо выравнивает обрабатываемую поверхность перед окрашиванием. Может наноситься плотными слоями без риска стекания материала. Грунт легко наносится, после сушки хорошо поддается обработке.



Емкость: 1000 мл. (800 мл.+ 200 мл.)

Цвет: Серый / Белый / Чёрный

Упаковка: 6 шт.

	Обезжирить		4:1:5-20%		30-50 сек. при 20°C		1 час при 20°C		1-3 слоя. 2,0-2,2 бар. 1,4-2,2 мм.
	10-15 мин.		4 часа при 20°C 45 минут при 60°C		15-20 мин.		P600 - P1000		P320 - P500

Продукты:

- USP грунт акриловый CRAFT 4:1;
- USP отвердитель;
- USP разбавитель универсальный.

Поверхности для обработки:

- Отвердевшие ремонтные и заводские покрытия;
- OEM-покрытия, первичные грунты;
- Полиэфирные шпатлевки.

Подготовка основания:

- Отвердевшие ремонтные и заводские покрытия: обезжиривание и сухое шлифование P280 - P320;
- OEM-покрытия, первичные грунты: обезжиривание и сухое шлифование P220 - P320;
- Полиэфирные шпатлевки: сухое шлифование P120 - P320.

Пропорции смешивания:

- USP грунт акриловый CRAFT 4:1 - 4 объемные части / 100 гр.;
- USP отвердитель - 1 объемная часть / 17 гр.;
- USP разбавитель универсальный - 5 - 20% / 3 гр.-12,5 гр.

Рабочая вязкость: Вязкость при температуре 20°C по DIN4 - 30-50 сек.

Жизнеспособность смеси: 1 час при температуре 20°C.

Параметры напыления: Давление 2,0 - 2,2 бар. Сопло 1,4 - 2,2 мм.

Нанесение: Нанести 1 - 3 равномерных мокрых слоя с межслойной выдержкой от 10 минут в зависимости от температуры. Перед прогреванием сделать выдержку около 10 минут.

Толщина плёнки покрытия: 40-60 мкм. за 1 слой.

Время высыхания: Воздушная сушка при температуре 20°C - 4 часа, при температуре 60°C - 45 мин.

Шлифование: Сухое шлифование: предварительное P320; финишное P400 - P500.

Мокрое шлифование: предварительное P600; финишное P800 - P1000.

Чистка оборудования: Промывка оборудования осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

Меры предосторожности: При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение: Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

- USP грунт акриловый CRAFT 4:1 - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;
- USP отвердитель - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.