

ARC 2K Surfacer Primer












Описание:

Грунт с высокой способностью к заполнению и хорошей адгезией между слоями. Легко наносится, быстро сохнет и хорошо шлифуется. Покрытие обладает отличной эластичностью и ударопрочностью.

Емкость: 1250 гр. (1000 гр. + 250 гр.)

Цвета: Чёрный/Белый/Серый

Упаковка: 12 шт.

	Обезжирить		4:1:40-50%		25-28 сек. при 23°C		30 мин. при 23°C		2-3 слоя. 1,5-2,0 бар. 1,5-2,0 мм.
	5-10 мин.		2 часа при 23°C 30 минут при 60°C		P320 - P500		P800 - P1000		

Продукты:

- ARC Surfacer Primer;
- ARC Hardener Surfacer Primer;
- ARC Standart Thinner.

Поверхности для обработки:

- Старые отверждённые лакокрасочные покрытия предварительно матированные и обезжиренные;
- Полиэфирные шпатлевки;
- Кислотный грунт;
- Эпоксидный грунт.

Подготовка основания:

Старые лакокрасочные покрытия: обезжиривание и сухое шлифование P120 - P240.
Полиэфирные шпатлевки: сухое шлифование P120 - P240.

Пропорции смешивания:

- ARC Surfacer Primer - 4 части по весу 100 гр. / 3 части по объёму;
- ARC Hardener Surfacer Primer - 1 часть по весу 25 гр. / 1 часть объёму;
- ARC Standart Thinner - 24 - 30 гр. / 40 - 50%.

Рабочая вязкость: Вязкость при температуре 23°C по DIN4 25 - 28 сек.

Жизнеспособность смеси: 30 минут при температуре 23°C.

Параметры напыления: Давление 1,5 - 2,0 бар. Сопло 1,5 - 2,0 мм.

Нанесение: Нанести 1 тонкий слой, далее 2 равномерных мокрых слоя с межслойной выдержкой 5-10 минут в зависимости от температуры окружающей среды. Перед горячей сушкой сделать выдержку около 15-20 минут.

Толщина плёнки покрытия: 40 - 60 мкм. за 1 слой.

Время высыхания: t 15°C - 3 часа, при t 23°C - 2 часа, при t 60°C - 30 мин.

Шлифование: Сухое шлифование: предварительное P320; финишное P400 - P500.

Мокрое шлифование: предварительное P600; финишное P800 - P1000.

Чистка оборудования: Промывка оборудования осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

Меры предосторожности: При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение: Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

- ARC Surfacer Primer - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;
- ARC Hardener Surfacer Primer - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.