

Техническая документация Шпатлёвка BLACK CARBON



Описание:

Полиэфирная наполнительная шпатлёвка, усиленная углеволокном. Шпатлёвка повышенной прочности, обладает прекрасной адгезией к металлу, алюминию и стеклопластику. Применяется для заполнения участков сквозной коррозии, глубоких дефектов, а также для ремонта тех частей кузова, где нужна повышенная прочность. Можно наносить слоями толщиной 2-4 мм.

Емкость: 1800 гр.

Цвет: чёрный

Упаковка: 10 шт.



Продукты:

- USP Premium шпатлёвка BLACK CARBON;
- USP Premium отвердитель.

Поверхности для обработки:

- Металлические подложки, в том числе алюминиевые, чугунные, цинковые и из стеклопластика;
- Старые отверждённые лакокрасочные покрытия не склонные к отслоению и разбуханию;
- Эпоксидный грунт.

Подготовка основания:

- Металлические подложки: обезжиривание и сухое шлифование P80 - P150;
- Алюминиевые подложки: обезжиривание и сухое шлифование P120-P180;
- Старые лакокрасочные покрытия: обезжиривание и сухое шлифование P220-P240;
- Эпоксидный грунт: обезжиривание и сухое шлифование P220-P240.

Пропорции смешивания по весу:

- USP Premium шпатлёвка BLACK CARBON - 100 гр.;
- USP Premium отвердитель - 2 гр.

Перед применением тщательно перемешать состав до получения однородной консистенции.

Жизнеспособность смеси: 3-4 минуты при температуре 20°C.

Нанесение: Рекомендуем производить нанесение шпатлёвки при температуре окружающей среды 20°C, при помощи шпателя толщиной не более 4 мм за один слой. Для улучшения адгезионных свойств первый слой наносить с максимальным усилием.

Обращаем ваше внимание: шпатлёвку нельзя наносить непосредственно на реактивный грунт и на однокомпонентные акриловые поверхности и термопластичные покрытия.

Сушка: при температуре 20°C - 15-20 мин.

Шлифование: для нанесения доводочной или жидкой шпатлёвки - сухое шлифование P80 - P180.
для нанесения наполняющего грунта - сухое шлифование P 220 - P240.

Для контроля качества шлифования используйте USP сухое проявочное покрытие.

Чистка инструментов: Очистка инструментов осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

Меры предосторожности: При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение: Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

- USP Premium шпатлёвка BLACK CARBON - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;
- USP Premium отвердитель - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.