

Техническая документация

Грунт-эмаль полиуретановая








Описание:

Предназначена для окраски поверхностей из стали, алюминия, оцинкованной стали, а так же изделий из пластика. Предварительное грунтование не требуется. Не выгорает на солнце. Обладает высокой стойкостью к механическим и химическим воздействиям. После нанесения грунт-эмаль обеспечивает длительную защиту поверхности от коррозии.

Емкость: 1 кг. + 200 гр.

Упаковка: 6 шт.

	Обезжирить		Тщательно перемешать		4:1:1		20-25 сек. при 20°C		3 часа при 20°C
	Сравнить оттенок цвета		сопло 1,8-2,0 мм		10-15 мин. при 20°C		16 часов при 20°C		

Продукты:

- Autolak грунт-эмаль полиуретановая 2K;
- Autolak отвердитель для 2K грунт-эмали;
- Универсальный разбавитель.

Поверхности для обработки:

- Поверхности из стали, алюминия, оцинкованной стали, пластика.

Подготовка основания:

- Сталь: сухое шлифование или дробь.
- Чугун: сухое шлифование P80-P120 и обезжиривание.
- Оцинкованная сталь: матирование и обезжиривание.
- Алюминий: сухое шлифование P280-P320 и обезжиривание.
- Пластики армированные: сухое шлифование P240 и обезжиривание.

Пропорции смешивания:

- Autolak грунт-эмаль полиуретановая 2K - 4 части по объёму / 1000 гр.;
- Autolak отвердитель для 2K грунт-эмали - 1 часть по объёму / 200 гр.;
- Универсальный разбавитель - 1 часть по объёму / 170 гр.

Рабочая вязкость: Вязкость при температуре 20 °C по DIN4 20-25 сек.

Параметры напыления: При пневмораспылении: давление 3-4 бар/2 бар для HVLP. Сопло 1,8 - 2,0 мм. Число слоёв 1-2.
 При безвоздушном: давление 100-140 бар. Сопло 0,011"- 0,017". Число слоёв 1-2.

Нанесение: Перед основным окрашиванием рекомендуется провести пробное нанесение готовой грунт-эмали на тест-пластину для сравнения цветового соответствия. После проверки нанести необходимое количество готовой грунт-эмали с межслойной выдержкой 10-15 минут в зависимости от температуры окружающей среды.

Время высыхания: Воздушная сушка при температуре 20 °C от пыли 1 час, на отлип 2 часа, полное высыхание 16 часов.

Меры предосторожности: При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение: Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

- Autolak грунт-эмаль полиуретановая 2K - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.
- Autolak отвердитель для 2K грунт-эмали - 18 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.